

Minősítések, segédletek - Tűzvédelmi osztályok, éghetőségi értékek

A LATTONEDIL szendvicspanelek tűzvédelmi osztályba sorolása az MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010 alapján.

szendvicspanel típus	tűzvédelmi osztály	tűzállósági határérték
ISOPARFIRE 50	A2 s1 d0	EI 30
ISOPARFIRE 80	A2 s1 d0	EI 60
ISOPARFIRE 100 - 120	A2 s1 d0	EI 120
ISOPARFIRE 150	A2 s1 d0	EI 180
EUROFIRE 50	A2 s1 d0	REI 30
EUROFIRE 80	A2 s1 d0	REI 90
EUROFIRE 100 - 150	A2 s1 d0	REI 120
EUROFIRE 180	A2 s1 d0	REI 240
EUROCINQUE PUR 50 ≤	D s3 d0	
EUROCINQUE PIR 50-80	B s1 d0	REI 15
EUROCINQUE PIR 100-150	B s1 d0	REI 30
ISOPAR PUR 30-80	C s3 d0	
ISOPAR PUR 100 ≤	C s2 d0	
ISOPAR PIR 60-80	B s1 d0	EI 15
ISOPAR PIR 100-200	B s1 d0	EI 30

EUROFIRE SOUND 100 - 200	A2 s1 d0	REI 90
ISOPARFIRE SOUND 100 - 200	A2 s1 d0	EI 120

Tűzvédelmi osztályok, éghetőségi értékek

A táblázatban megadott értékek CE minősítésekből/teljesítmény nyilatkozatokból és értékelési jegyzőkönyvekből származnak.

Az esetleges egyéb feltételekről kérje külön tájékoztatásunkat.

Ha valamelyik anyagra nem talál megfelelő értéket, úgy kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel a vizsgálatok folyamatosan zajlanak, folyamatosan várhatóak az új eredmények.